12.11.26

LEVISO LIGHT

- Subtil strukturierter Verdunkelungsstoff mit weich fallender Endform
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen
- Waschbar bis zu 60°
- Geprüfte akustische Wirksamkeit

ANWENDUNGEN

GEWEBEHINWEISE

	Dimout
	Polyester
	300 g/m²
	0.62 mm
max.	305 cm
	310 cm

PFLEGEHINWEISE

30 -0% 60 -1.5% -0.25%

Weitere Informationen
silentgliss.com

EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	4-6
	Alpha-w = 0.90
	Schwerentflammbar
	Nur Querverarbeitung
	Nur Querverarbeitung
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 220 m

BRANDSCHUTZ

Class 1 (EN 13773)
Type B (BS 5867-2)

Leviso Light

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
41	1.0	1.4	65.2	33.4	0.10	0.50	0.36
42	0.5	1.1	62.4	36.5	0.00	0.52	0.38
43	0.3	0.9	60.5	38.6	0.00	0.53	0.38
44	0.0	0.8	50.3	48.9	0.00	0.60	0.43
45	0.0	0.8	49.2	50.0	0.00	0.60	0.44
46	0.0	0.8	38.3	60.9	0.00	0.67	0.49
47	0.2	1.0	57.7	41.3	0.00	0.55	0.40
48	0.1	0.9	51.3	47.8	0.00	0.59	0.43
49	0.1	0.8	53.3	45.9	0.00	0.58	0.42
50	0.1	0.9	53.6	45.5	0.00	0.58	0.42
51	0.0	0.8	46.0	53.2	0.00	0.63	0.45
52	0.0	0.7	41.7	57.6	0.00	0.65	0.47
53	0.4	1.0	61.4	37.6	0.00	0.53	0.38
54	0.2	0.9	49.4	49.7	0.00	0.60	0.43
55	0.0	0.9	47.9	51.2	0.00	0.61	0.44
56	0.0	0.8	37.5	61.7	0.00	0.68	0.49
57	0.0	0.7	42.5	56.8	0.00	0.65	0.47
58	0.0	0.8	35.0	64.2	0.00	0.70	0.50

Fc + gtot: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Leviso Light

KLASSIFIZIERUNG VON SONNENSCHUTZEINRICHTUNGEN (DIN EN 14501:2021)

Farbe	Blendschutz	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach Aussen	Tageslichtnutzung	Farbwiedergabeindex (Ra)
41	4	2	2	0	0
42	4	2	2	0	0
43	4	2	2	0	0
44	4	2	2	0	0
45	4	4	0	0	0
46	4	4	0	0	0
47	4	2	2	0	0
48	4	2	2	0	0
49	4	2	2	0	0
50	4	2	2	0	0
51	4	2	2	0	0
52	4	2	2	0	0
53	4	2	2	0	0
54	4	2	2	0	0
55	4	2	2	0	0
56	4	2	2	0	0
57	4	2	2	0	0
58	4	2	2	0	0

0: keine Wirkung, 1: geringe Wirkung, 2: mittlere Wirkung, 3: hohe Wirkung, 4: sehr hohe Wirkung

Leviso Light

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


56

57

58

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich